BWKWELT



TECHNISCHES DATENBLATT



REWASI TOP UV+ 170



Beschreibung/ Anwendung

Hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn bestehend aus 2 Lagen wasserabweisenden Polypropylen-Spinnvlies die eine Linopore UV+ Spezial-Funktionsmembran einbetten. Auch zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung. Auch mit doppelter Selbstklebekante (2-fach SK) lieferbar*.

Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Einheit	Wert			
Anwendung:			Unterdeckbahn/ Unterspannbahn			
Funktionsschicht:			Linopore UV+ Spezial-Funktionsmembran			
Trägermaterial:			Polypropylen-Spinnvlies			
Flächengewicht:	EN 1849-2	g/m²	170			
Dicke:	EN 1849-2	mm	0,8			
Brandverhalten:	EN 13501-1	Klasse	Е			
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928	Klasse	W 1			
Wert nach künstlicher Alterung:	EN 1297/1296	Klasse	W 1			
Zugfestigkeit/ Höchstzugkraft längs:	EN 12311-1	N/ 50 mm	370			
Zugfestigkeit/ Höchstzugkraft quer:	EN 12311-1	N/ 50 mm	340			
Dehnung längs:	EN 12311-1	%	60			
Dehnung quer:	EN 12311-1	%	40			
Weiterreißwiderstand/ Nagelschaft längs:	EN 12310-1	N/200 mm	200			
Weiterreißwiderstand/ Nagelschaft quer:	EN 12310-1	N/200 mm	210			
Werte nach künstlicher Alterung:	EN 1297/1296		>75 % des Neuwertes			
Erhöhte Anforderung zur künstlichen Alterung:	EN 1297/1296	°C	+100			
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109	°C	-40			
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN ISO 12572	s _d -Wert-m	0,06			
Widerstand gg. Luftdurchgang:	EN 12114	m³/(m²/h/50Pa)	< 0,1			
Temperaturbeständigkeit:	EN13859-1	°C	-40 bis +100			
UV-Beständigkeit:	-	-	>3 Monate			
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	%	<1%			
Widerstand gegen Schlagregen:	TU-Berlin	-	bestanden			
Eignung als Werkstoff für Behelfsdeckung:		-	8 Wochen mit Naht- und Perforationssicherung			
ZVDH-Produktdatenblatt – Klasse/ Anwendung:	ZVDH Tab.1.1	-	UDB – A/ USB-A/ Klasse 6 - 3			
Entspricht Ö-Norm – Tab. 5 u. 6/ Anwendung:	B3661/ 4119	-	UD do-k/ Regensicheres Unterdach – Ö-Norm			
DTU 40.29/ 31.2 France	-	cm	60			
Bahnbreite:	EN 1848-2	m	1,50*	3,0		
Rollenlänge:	EN 1848-2	m	50	50		
Rollengewicht:		kg	12,0	24,0		
Verpackungseinheit:		Rollen/ m²	28 Rollen/ 2100 m²	15 Rollen/ 2250 m²		
ArtNr.: (ohne SK / mit SK)	100000 6484 / 6	100000 6484 / 6485				

Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



07 / LE-Dop 64846485 NB 0799-CPR: KIWA GR DIN EN 13859-1/-2 BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen 20220721



BWKWELT



VERARBEITUNGSHINWEISE

UND DU HAST'S DRAUF.

REWASI TOP UV+ 170

Verarbeitung

REWASI TOP ist eine diffusionsoffene Unterdeckbahn, die direkt auf Wärmedämmung oder Holzschalung verlegt werden kann. Die Naht- und Stoßausbildung kann je nach Anwendungsfall verklebt oder lose überlappend ausgeführt werden. REWASI TOP wird in der Regel von unten beginnend mit ca. 10 cm Überdeckung (Überlappungsmarkierung-SK) direkt auf die Holzschalung bzw. parallel zur Traufe spannungsfrei und ohne Durchhang zwischen den Sparrenfeldern verlegt. Die Fixierung der Unterdeckbahn erfolgt Zug um Zug mit Tacker und Konterlatte. Fixierungen in der Fläche sind zu überkleben/ abzudichten. Eine zusätzliche Abdichtung z.B. mit Nageldichtmaterial* zwischen Konterlatte und REWASI TOP wird empfohlen. REWASI TOP ist verdeckt im Überdeckungsbereich zu befestigen. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung ist die Zusatzmaßnahme mindestens gemäß der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks oder nach den nationalen Vorgaben auszuführen. Über den First hinweg erfolgt die Verlegung der Unterdeckbahn mit einer Überlappung von 30 cm. Bei ungedämmten Spitzböden muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden, REWASI TOP sollte in diesem Fall nicht über den First gezogen werden.

Die Behebung kleiner Beschädigungen und das Abkleben der Stoß- und Überdeckungsfugen müssen mit Spezialklebebändern* aus unserem Lieferprogramm erfolgen. Großflächige Beschädigungen an der Unterdeckbahn mit Originalfolienzuschnitten und Spezialklebstoffen* ausbessern.

REWASI TOP Unterdeckbahnen sind wasserabweisend ausgerüstet, dennoch kein Deckungsmaterial für den dauerhaften Außeneinsatz und sobald wie möglich einzudecken.

Vor der Eindeckung wird eine Kontrolle der Befestigungen/ Verklebungen und der Bahnoberfläche auf evtl. entstandene Beschädigungen durch äußerliche Einflüsse empfohlen und wenn erforderlich, ist die Reparatur und entsprechende Nacharbeit vor der weiteren Verarbeitung auszuführen.

Für eine ordnungsgemäße Funktion der Unterdeckbahn ist der gesamte Dachaufbau nach den z. Zt. geltenden Fachregeln sowie nach den darin enthaltenen Merkblättern, herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. Köln, auszuführen.

Lagerung

REWASI TOP - Rollen dürfen bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum weder direktem Sonnenlicht noch der Witterung ausgesetzt werden. Die Stapelung der Paletten übereinander ist zu vermeiden.

Systemzubehör*:

Anwendung für:	Überlappung		Beschädigungen	Durchdringungen/ Durchnagelungen	Anschlüsse
	Längs	Quer/Stoß			
SK-Selbstklebekante	Х				
Thermo - Tape/ Flex Tape UNI		0	X		
Thermo - Nageldichtband				Х	0
Thermo - Kleb + Dicht	0	Х	X		X
Thermo - Flex				X	
Thermo Butyl				Х	Х
X = Standardar	wendung C	= Optionale A	nwendung (auch abh	ängig vom Untergrund)	